



ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600

DESCRIÇÃO:

O **POLYGUARD 600** é um adesivo líquido de secagem rápida à base de borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com os **REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÃO POLYGUARD**. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** está disponível em sistemas de solvente que estão de acordo com as normas para Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) na maioria das localidades.

APLICAÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos tubos, a uma taxa média de **27,87m² por galão (7,35m²/litro)**. **NÃO DILUA O ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600**. Em baixas temperaturas, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar. O tempo de cura deve ser de no máximo 10 minutos.

CUIDADOS:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Marcado como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão, é proibida a proximidade de chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.

Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso.

Este material é oferecido para venda pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC**, apenas para os propósitos especificados, conforme descrito neste folheto. Qualquer uso dos produtos para propósitos que não sejam os aqui descritos será de responsabilidade do comprador e a **POLYGUARD PRODUCTS, INC** não dará garantia nem será responsável por qualquer mau uso destes produtos. A **POLYGUARD PRODUCTS, INC** substituirá o material EXW Ennis, Texas, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após a data de venda.

PROPRIEDADES FÍSICAS	RESULTADOS TÍPICOS
Cor	Preta
Conteúdo Sólido	19%
Ponto de Combustão	0.5°C TCC
Viscosidade	300-500 cps @ 77°F
Prazo de Validade:	2 anos*
Limites de Temperatura:	Na Aplicação de -4° a 54°C Em Serviço de -32° a 76.6°C

*A vida útil pode variar de acordo com as condições de armazenagem.



SUPORTE TÉCNICO:

POLYGUARD PRODUCTS INC.

Ennis, Texas 75120-0755

PH: 214.515.5000

FAX: 972.875.9425

www.polyguardproducts.com