

600 LIQUID ADHESIVE (液状接着剤) 国内外向け

説明:

POLYGUARD 600 LIQUID ADHESIVE は溶媒溶液入り速乾性ゴム素材の接着剤で、Polyguard社のパイプラインコーティング材およびテープと併せて使用します。大半の現場の揮発性有機化合物要求事項に従った溶媒系として利用可能です。

塗布:

600 LIQUID ADHESIVE は表面を洗浄し乾燥させたパイプ上に、ローラーまたはブラシで塗布することができます。平均で一ガロン当たり300平方フィート(7.35m²/リットル)の割合で塗布してください。**LIQUID ADHESIVEを薄めないでください。** 厳寒時には、使用前に建物内部で保存してください。硬化時間は10分以下としてください。



事前注意:

液状接着剤は工業用コーティング材であり、飲み込んだ場合、有害で死因につながります。引火点の観点から赤いラベルでマークしています。塗布中、炎、火花、溶接、喫煙は禁止です。溶媒は目を刺激する可能性があります。目に入った場合、水で洗い流して医師に連絡してください。

液状接着剤の蒸気または噴霧の長期的な肌への接触および吸引は避けてください。狭い場所では、適度な換気、新鮮な空気を吸えるマスク、爆発防止装置、清潔な衣服を使用するよう心がけてください。

本製品は、本書に記載した目的のみで **Polyguard** により販売されています。当製品のその他いかなる使用も購入者の責任であり、**Polyguard** は当製品の誤用については保証も責任も負いかねます。**Polyguard** は、当社の公表した仕様を満たさない品を販売日から一年以内に交換いたします。

物性	結果
色	黒
固形分	19%
引火点	33°F (0.5°C) TCC
粘度	300-500 cps @ 77°F
貯蔵期限	3年*
温度範囲:	塗布時 25°F~130°F (-4°~54°C) 稼動中 -25°F~176°F (-32°~80°C)

* 貯蔵期限は保存状態によって異なります。

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
電話:(214) 515-5000
ファクス:(972) 875-9425

本情報はPOLYGUARDのこれまでの経験に基づいていますが、得られる結果を保証するものではありません。

www.Polyguard.com



Polyguardは1996年より
ISO 9001認定を受けています。

健康および安全：

すべての使用者監督員および従業員は、使用前にあらゆる**Polyguard** 安全データシート (SDS) および予防ラベルを読み理解してください。購入者は、当製品の使用、健康、安全、廃棄に関する連邦、州、現地の適用法および規制に従う責任を有します。

メンテナンス：

不要。

テクニカルサービス：

Polyguard

Ennis, Texas 75120-0755

電話：214.515-5000

ファクス：972.875.9425

www.polyguard.com