



ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA POLYGUARD 600

DESCRIÇÃO:

O **POLYGUARD 600** é um adesivo líquido de secagem rápida à base de borracha, em solução solvente, utilizado em conjunto com os **REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÃO POLYGUARD**. O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** está disponível em sistemas de solvente que estão de acordo com as normas para Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) na maioria das localidades.

APLICAÇÃO:

O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** pode ser aplicado com rolo ou pincel às superfícies limpas e secas dos tubos, a uma taxa média de **27,87m² por galão (7,35m²/ litro)**. **NÃO DILUA O ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600**. Em baixas temperaturas, armazene ao abrigo do frio antes de utilizar. O tempo de cura deve ser de no máximo 10 minutos.

CUIDADOS:


O **ADESIVO LÍQUIDO DE SECAGEM RÁPIDA 600** é um revestimento industrial e pode ser prejudicial ou fatal se ingerido. Marcado como produto de etiqueta vermelha quanto ao ponto de combustão, é proibida a proximidade de chamas, faíscas, solda e fumar durante a aplicação. Solventes podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente e procure um médico.

Evite contato prolongado com a pele e a inalação do vapor ou spray do adesivo líquido. Se usado em áreas fechadas, utilize ventilação forçada adequada, máscaras de ar, equipamento à prova de explosão e vestimenta limpa. Feche o recipiente após cada uso.

Este material é oferecido para venda pela **POLYGUARD PRODUCTS, INC**, apenas para os propósitos especificados, conforme descrito neste folheto. Qualquer uso dos produtos para propósitos que não sejam os aqui descritos será de responsabilidade do comprador e a **POLYGUARD PRODUCTS, INC** não dará garantia nem será responsável por qualquer mau uso destes produtos. A **POLYGUARD PRODUCTS, INC** substituirá o material EXW Ennis, Texas, que não esteja de acordo com as especificações do fabricante, até um ano após da data de venda.

PROPRIEDADES FÍSICAS	RESULTADOS TÍPICOS
Cor	Preta
Conteúdo Sólido	19%
Ponto de Combustão	0.5°C TCC
Viscosidade	300-500 cps @ 77°F
Prazo de Validade:	3 anos*
Limites de Temperatura:	Na Aplicação de -4° a 54°C Em Serviço de -32° a 76.6°C

*A vida útil pode variar de acordo com as condições de armazenagem.



SUORTE TÉCNICO:

POLYGUARD PRODUCTS INC.

Ennis, Texas 75120-0755

PH: 214.515.5000

FAX: 972.875.9425

www.polyguardproducts.com